



EVAZOTE®

FICHE TECHNIQUE

Mousse de Polyéthylène type **FLEXAZOTE50**

Densité 50 kgs/m³

Property	Test Standard	Units	Typical value
Apparent Density			(nominal)
Skin/Skin	BS EN ISO 7214:2012	kg/m ³	50
Cell Size (Cell Diameter)	Internal	mm	0.4
Compression Stress-Strain	BS EN ISO 7214:2012	kPa	
25% compression	25 mm cell-cell		50
50% compression			116
Tensile Strength	BS EN ISO 7214:2012	kPa	749
Tensile Elongation		%	243
Compression Set	BS EN ISO 7214:2012	% set	
25% comp., 22hr, 23°C	25 mm cell-cell		
½ hr recovery			9
24 hr recovery			2
Tear Strength	BS EN ISO 8067:2008 Method B	N/m	2880
Shore Hardness	BS EN ISO 868:2003		
OO Scale			46
Recommended maximum operating temperature*	Internal	°C	65
Water absorption	ISO 2896:2001 Ed3.	%	<1

La mousse Evazote® est une mousse EVA réticulée à cellules fermées disponible en plaques.
Le matériau est thermoformable dans des formes simples et complexes.

(*) GAMME DE TEMPERATURES D'UTILISATION RECOMMANDÉE

La température maximum d'utilisation indiquée est définie comme la température qui causera un rétrécissement linéaire de 5 % après une période d'exposition de 24 h (calculé sur la base d'un échantillon 100 x 100 x 25 mm).

Ce chiffre est fourni seulement pour information générale. Le niveau réel de rétrécissement que la mousse subira, à n'importe quelle température, dépendra d'un certain nombre de critères variables comme, dimensions des échantillons, taille des cellules, conditions de transport et période d'exposition.

InnoFoam

Contact :
Jean POUBLAN
Tutuænia
Quartier PENA
64240 HASPARREN
Tel 00 33 (0)9 52 20 37 14
Mobile 00 33 (0)6 71 37 37 35
Fax 00 33 (0)9 57 20 37 14
jean.poublan@innofoam64.com
www.carefoam.fr

Siège social :
Domaine Coulom - AUBOUS
64330 GARLIN
RCS : PAU 451 700 306 (2004 B 43)
SIRET : 451 700 306 00017
N° TVA INTRA : FR66451700306