



Mousse CAREFOAM

FICHE TECHNIQUE

Mousse de Polyoléfine **carefoam36** Densité 150 kg/m³

La mousse CAREFOAM[®] est une mousse Polyoléfine réticulée à cellules fermées disponible en plaques.
Le matériau est thermoformable dans des formes simples et complexes.

Item : **Carefoam 36**
 Hardness : Around 27-34 A type
 Density : Around 150 +/- 15 kg/m³
 Color : White, Black, Red, Yellow, Green, Blue
 Composition : **PE: 26%, POE:19%, EVA:45, additive + pigment: 10%**

HARDNESS	CNS3555 ASTM D2240	SHORE A	27-34
DENSITY	CNS5341	g/cm ³	0.13-0.17
TENSILE STRENGTH	CNS 3553	kg/cm ²	16
		PSI	227
TEAR STRENGTH	CNS 3559	kg/cm	8
ELONGATION	CNS 3553	%	200
COMPRESSION SET	ASTM D3575-00	%	---
COMPRESSION DEFLECTION 25%	ASTM D3575-00	kg/cm ²	1,8
		PSI	25,0
RESILIENCE	CNS 3561	%	---
Block size			1200X1200X21

Pour des épaisseurs de 3 à 10 mm. Température d'utilisation 80°C durant 3 à 4 minutes.

InnoFoam

Contact :
 Jean DOUBLAN
 87, rue Maréchal Foch
 65700 Maubourguet

Tel 00 33 (0)9 52 20 37 14
 Mobile 00 33 (0)6 71 37 37 35
 Fax 00 33 (0)9 57 20 37 14
 jean.poublan@innofoam64.com
www.carefoam.fr

Siège social :
 Domaine Coulom - AUBOUS
 64330 GARLIN
 RCS : PAU 451 700 306 (2004 B 43)
 SIRET : 451 700 306 00017
 N° TVA INTRA : FR66451700306