



Mousse CAREFOAM

FICHE TECHNIQUE

Mousse de Polyoléfine **CAREFOAM 43** Densité 150 kg/m³

La mousse CAREFOAM[®] est une mousse Polyoléfine réticulée à cellules fermées disponible en plaques.
Le matériau est thermoformable dans des formes simples et complexes.

Item : **CAREFOAM43**
 Composition : PE: 62%, EVA: 27%, additive + pigment: 11%
 Hardness : Around 35 - 45 (A type), 55 - 65 (C type)
 Density : Around 130 – 170 kg/cm³
 Color : White
 Size : Around 2200 x 1100*35MM

HARDNESS	CNS3555 D2240 ASTM	SHORE A	37-43
DENSITY	CNS5341	g/cm ³	0.13-0.17
TENSILE STRENGTH	CNS 3553	kg/cm ²	16
		PSI	227
TEAR STRENGTH	CNS 3559	kg/cm	8
ELONGATION	CNS 3553	%	150
COMPRESSION SET	ASTM D3575-00	%	5
COMPRESSION DEFLECTION 25%	ASTM D3575-00	kg/cm ²	2,5
		PSI	35
RESILIENCE	CNS 3561	%	40+-5
Block size			1100X1100X35

Pour des épaisseurs de 3 à 10 mm. Température d'utilisation 80°C durant 3 à 4 minutes.

InnOfOam

Contact :
 Jean DOUBLAN
 Tutuaenia
 Quartier PENA
 64240 HASPARREN
 Tel 00 33 (0)9 52 20 37 14
 Mobile 00 33 (0)6 71 37 37 35
 Fax 00 33 (0)9 57 20 37 14
 jean.poublan@innofoam64.com
www.carefoam.fr

Siège social :
 Domaine Coulom - AUBOUS
 64330 GARLIN
 RCS : PAU 451 700 306 (2004 B 43)
 SIRET : 451 700 306 00017
 N° TVA INTRA : FR66451700306